NOVOCHEMA, družstvo
Nixbrod 28, 934 39 Levice

INTEGROVANÝ MANAŽÉRSKY SYSTÉM
EN ISO 9001,EN ISO 14001, OHSAS 18001
CERT-APA-016-2006-IMS-PN

Obchodný register : Okresný súd Nitra , oddiel : Dr. ,vložka číslo : 23 / N
IČO : 00167886 DIČ: 2020404232 IČ DPH : SK 2020404232 banka : VUB – Levice 316-152/0200

TECHNICKÝ LIST

RENOLAST - Asfaltohliníková reflexno-izolačná hmota

Popis :
Náterová látka na báze asfaltového laku v organickom rozpúšťadle s prídavkom hliníkového pigmentu.

Farebné odtiene :
Vyrába sa len v jednom odtieni – strieborný STN 9110 resp. RAL 9006

Použitie :
Používa sa ako reflexná izolačná náterová látka na povrchovú úpravu strešnej krytiny na báze bitumenov a plechu, na nátery muriva, betónu, dreva a niektorých plastických látok, kde sa okrem izolačného a konzervačného účinku požaduje i odrážanie slnečných lúčov. Tým sa znižuje povrchová teplota natretých plôch, podstrešných a vnútorných priestorov. Pred použitím obsah dôkladne premiešajte !
Odporúčaná teplota okolia aj povrchu, na ktorý sa Renolast nanáša musí byť minimálne 15°C.

Riedenie :
Výrobok sa dodáva v konzistencii na priame použitie, neriedi sa. Pomôcky možno očistiť riedidlom do syntetických a olejových náterových hmôt – Riedidlo S 6006.

Nanášanie :
Štetcom, kefou, striekaním, valčekom.

Vlastnosti náterovej hmoty :
- Lesk: stupeň 4
- Krycia schopnosť: stupeň 1
- Vodotesnosť , odolnosť proti UV-žiareniu .
- Hraničná hodnota pre maximálny obsah prchavých organických zlúčenín: 500 g/l
- Maximálny obsah prchavých organických zlúčenín v stave pripravenom na použitie: 440 g/l
- Hustota prípravku: min. 0,88 g/cm^3
- Obsah organických rozpúšťadiel VOC: 468 g/l
- Obsah celkového organického uhlíka TOC: 0,425 – 0,506 kg/kg výrobku
- Obsah neprchavých látok – sušiny: min. 42 %

Výdatnosť : 8 až 10 m²/kg, závisí od drsnosti podkladu

Príklad náterového postupu :

- Nanáša sa na suchý a očistený podklad.
- Odporúčaná teplota okolia aj povrchu, na ktorý sa Renolast nanáša musí byť minimálne 15°C.
- Na bitumenové podklady možno naniesť priamo, prípadne staršie ošetriť najskôr penetračným náterom, napr.: PENETRAN.
- Plechové podklady môžu byť ošetrené základným alebo vrchným náterom.

Balenie : 3 kg, 7 kg, 16 kg, 30 kg, 35 kg, sudy

Záručná doba: 36 mesiacov

Skladovanie :
Výrobok je potrebné chrániť pred mrazom a skladovať pri teplotách +5°C až +25°C. Obaly s Renolastom nesmú byť vystavené vysokým teplotám alebo priamym účinkom slnečného žiarenia.

Výrobok je horľavou kvapalinou II. triedy nebezpečnosti.